ИНН 7802805789, КПП 780201001
Филлиал Красногвардейский ОАО «Банк ВТБ»
г. Санкт-Петербург

тел. +7 (812) 400-24-15
e-mail.: info@gk-taurus.ru

Техническая информация
DELO-ML 5198
Анаэробный клей, легко снимается

Использование
- Уплотнение: герметизация поверхностей, фланцев и винтовых соединений труб
- Резьбовые соединения: резьбовые соединения труб

База
- Метакриловый эфир
- Однокомпонентный, без растворителей

Застывание
- Анаэробный, то есть в анаэробных условиях, и при одновременном контакте с ионами металлов
- При комнатной температуре

Свойства
- Высоковязкие
- Снятие больших площадей уплотнений затруднено
- Высокая вязкость позволяет связывать большие зазоры
- Время отверждения может быть сокращено за счет использования активатора DELO-QUICK 5002
- Отлично затвердевает даже на оцинкованных поверхностях при добавлении DELO-TOP 5009 или активатора поверхностей DELO-QUICK 5002
- Удельная низкая прочность, съемная

Обработка
- Прямо из бутылки
- Автоматическая обработка с помощью дозаторов DELOMAT 100 и DELOMAT 400
- Склеиваемые поверхности должны быть сухими, а также очищены от пыли, жировых и других загрязнений
- Очиститель DELOTHEN рекомендуется для оптимальной подготовки склеиваемых областей
- Резьбовые соединения должны быть хорошо затянуты

Технические данные

Цвет	желтый
Максимальный зазор (DD) [мм]	<0,3
Размер резьбы	все размеры
Вязкость [мПа] при 23 °C, Brookfield	пастообразный
Время застывания до состояния "твердый при прикосновении" [мин] При комнатной температуре (около 23 °C), анаэробное для соединений оцинкованных элементов	5-10
Время застывания до состояния "твердый при прикосновении" [мин]	5-15

При комнатной температуре (около 23 °C), с использованием DELO-QUICK 5002 (активатор DELO-ML) для соединения V2A элементов	
Время застывания до функциональной прочности [ч] При комнатной температуре (около 23 °C), анаэробное для соединений оцинкованных элементов	24
Предел прочности на удлинение/срез, алюминий/алюминий [МПа] DIN EN 1465, с пескоструйной обработкой	около 3
Предел прочности на сжатие [МПа] DIN 54452	5
Предел прочности на сжатие после 1 ч [МПа] DIN 54452	около 0.3
Химическая стойкость	очень хорошая
Рекомендуемый диапазон температур использования [°C]	от –60 до +150
Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке до 200 мл при комнатной температуре (около 23 °C)	12 месяцев

Инструкции и советы

Общие

Данные и информация предоставлены на основании результатов испытаний, проведенных в лабораторных условиях. Достоверная информация о поведении продукта в практических условиях и его пригодности для определенной цели не может быть заключены на основании этого.

Это ответственность пользователя, чтобы проверить пригодность продукта для его конкретных целей с учетом всех специфических требований. Тип и физико-химические свойства материалов, подлежащих обработке продуктом, а также все фактические влияния, возникающие в процессе транспортировки, хранения, переработки и использования, могут вызвать отклонения в поведении продукта по сравнению с его поведением в лабораторных условиях. Все предоставленные сведения являются типовыми средними значениями или однозначно определенные параметры, измеренные в лабораторных условиях.

Данная и информация, таким образом, не дает гарантии для конкретных свойств продукта или пригодности продукта для конкретной цели.

Инструкция по применению

Инструкция для использования доступно в соответствии следующему адресу: www.DELO.de. При необходимости мы также будем рады отправить ее Вам.

ИНН 7802805789, КПП 780201001
Филлиал Красногвардейский ОАО «Банк ВТБ»
г. Санкт-Петербург

тел. +7 (812) 400-24-15
e-mail.: info@gk-taurus.ru

Безопасность и охрана труда
см. Паспорт безопасности

Спецификация
см. протокол испытаний качества

191167, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 37, корп. А
e-mail: info@gk-taurus.ru, www.gk-taurus.ru